

EUROLAK LP 210

wodorozcieńczalny podkład gruntujący

OPIS WYROBU:

rodzaj: podkład gruntujący produkowany na bazie wysokiej jakości dyspersji akrylowo-alkidowej

właściwości: dobrze wnika w podłoże i gwarantuje dobrą przyczepność, szybko wysycha i jest łatwy do szlifowania

zastosowanie: do gruntowania elementów stolarki okiennie-drzwiowej, jako podkład pod EUROLAK LZ 210. Przed zastosowaniem zalecamy kontakt z producentem celem ustalenia metody aplikacji i przydatności wyrobu do konkretnego zastosowania.

DANE TECHNICZNE:

gęstość	1,02 ÷ 1,04 g/cm ³
zawartość substancji stałych	Około 10 %
Rozcieńczalnik	Woda
Składowanie	12 miesięcy od daty produkcji

WYGLĄD POWŁOKI I KOLORYSTYKA

Bezbarwny oraz kolory m.in. sosna, złoty teak, dąb jasny, dąb ciemny, mahoń, orzech, palisander .

– Na ostateczne zabarwienie drewna może wpłynąć gatunek i jakość drewna.

SPOSÓB STOSOWANIA:

sposób nakładania	Zanurzenie, polewanie, malowanie pędzlem
wydajność	ok. 80 - 100 ml / m ²
ilość warstw	1
Gotowość do nałożenia warstwy lakieru	ok. 2 - 3 h

Warunki stosowania:

- temperatura malowanego elementu, lakieru oraz pomieszczenia powinna wynosić minimum 15 °C.
- wilgotność względna powietrza co najmniej 50%
- wilgotność drewna 13± 1%. Należy stosować szlifowanie międzywarstwowe drobnoziarnistym papierem ściernym nr 150 lub 180.
- basen zanurzeniowy: stal szlachetna, tworzywo sztuczne
- przed malowaniem należy wyrób dokładnie wymieszać

Podłoże przed malowaniem należy przeszlifować drobnym papierem ściernym, a następnie odpylić. Drewno zażywiczone dokładnie wymyć rozcieńczalnikiem NITRO.

WSKAZÓWKI DOT. BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas prac stosować podstawowe zasady BHP. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. od +5 °C do +30 °C.

Chronić przed mrozem.

Chronić przed dziećmi.

Dokładniejsze informacje w Karcie Bezpieczeństwa Preparatu Niebezpiecznego.

Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Informacji Technicznej są zgodne z obecnym stanem naszej wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania lakieru, firma LAKMA nie ponosi odpowiedzialności za jakość wymalowania